

تاریخ تولید: ۱۴۰۵/۰۱/۲۷		قطعات بتنی کیوان تاجیک
تاریخ انجام: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰		آزمایشگاه کنترل کیفیت
مشخصات فنی محصول		
نام و نوع محصول	بلوک سیمانی غیرباربر سه جداره	
ابعاد (mm)	۵۰۰*۲۰۰*۲۰۰	
رده چگالی	D۳	
محدوده چگالی	۹۰۰-۱۱۰۰	
نوع بلوک	سبک	
رده مقاومت فشاری	CS۲.۵	
نوع سبک دانه	ترکیبی	
طبقه بندی واکنش در برابر آتش	—	
میانگین جرم قطعه (خشک شده در آون) (kg)	۱۱.۲	

گزارش نتایج آزمون بلوک سیمانی غیرباربر مطابق استاندارد ۷۷۸۲ ایران						
ردیف	ویژگی آزمون	حدود قابل قبول	نتیجه آزمون	وضعیت	روش آزمون	
۱	ابعاد (mm)		طول (حداقل)	۵۰۰	قبول	استاندارد ملی ۷۰-۲ ایران
			طول (حداکثر)	۵۰۰	قبول	
			عرض (حداقل)	۲۰۰	قبول	
			عرض (حداکثر)	۲۰۰	قبول	
			ارتفاع (حداقل)	۲۰۰	قبول	
			ارتفاع (حداکثر)	۲۰۰	قبول	
			حداقل ضخامت دیواره جانبی	۲۶	قبول	
۲	چگالی		میانگین سه نمونه	۱۰۸۰	قبول	
			منفرد (حداقل)	۱۰۷۸	قبول	
			منفرد (حداکثر)	۱۰۸۲	قبول	
۳	جذب آب		میانگین سه نمونه	۲۸۱	قبول	
			منفرد (حداکثر)	۲۸۴	قبول	
۴	مقاومت فشاری		میانگین سه نمونه	۳.۳	قبول	
			منفرد (حداقل)	۳.۲	قبول	
۵	جمع شدگی خطی %	بند ۲-۷	—	ASTM C۴۲۵		
۶	وضعیت ظاهری	بند ۸	—	قبول		

طرح اختلاط	پومیس عدسی	پومیس پودری	ترکیب قروه و عدسی	سیمان	شن	ماسه
وزن (kg)						

آزمون کننده	مسئول کنترل کیفیت	مدیر عامل
آقای رحمتی	خانم شمس	آقای تاجیک