

تاریخ تولید: ۱۴۰۵/۰۲/۲۱		قطعات بتنی کیوان تاجیک
تاریخ انجام: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰		آزمایشگاه کنترل کیفیت
مشخصات فنی محصول		
نام و نوع محصول	بلوک سیمانی غیربرابر سه جداره	
ابعاد (mm)	۵۰۰*۱۴۵*۲۰۰	
رده چگالی	D۳	
محدوده چگالی	۹۰۰-۱۱۰۰	
نوع بلوک	سبک	
رده مقاومت فشاری	CS۲.۵	
نوع سبک دانه	ترکیبی	
طبقه بندی واکنش در برابر آتش	—	
میانگین جرم قطعه (خشک شده در آون) (kg)	۹.۸	

گزارش نتایج آزمون بلوک سیمانی غیربرابر مطابق استاندارد ۷۷۸۲ ایران					
ردیف	ویژگی آزمون	حدود قابل قبول	نتیجه آزمون	وضعیت	روش آزمون
۱	ابعاد (mm)	طول (حداقل)	۵۰۰	قبول	استاندارد ملی ۷۰-۲ ایران
		طول (حداکثر)	۵۰۰	قبول	
		عرض (حداقل)	۱۴۵	قبول	
		عرض (حداکثر)	۱۴۵	قبول	
		ارتفاع (حداقل)	۲۰۰	قبول	
		ارتفاع (حداکثر)	۲۰۰	قبول	
		حداقل ضخامت دیواره جانبی	۲۶	قبول	
۲	چگالی	میانگین سه آزمون	۱۰۷۰	قبول	
		منفرد (حداقل)	۱۰۶۹	قبول	
		منفرد (حداکثر)	۱۰۷۲	قبول	
۳	جذب آب	میانگین سه آزمون	۲۷۵	قبول	
		منفرد (حداکثر)	۲۷۷	قبول	
۴	مقاومت فشاری	میانگین سه آزمون	۳.۵	قبول	
		منفرد (حداقل)	۳.۴	قبول	
۵	جمع شدگی خطی %	بند ۲-۷	—	قبول	ASTM C۴۲۵
۶	وضعیت ظاهری	بند ۸	—	قبول	

طرح اختلاط	پومیس عدسی	پومیس پودری	ترکیب قروه و عدسی	سیمان	شن	ماسه
وزن (kg)						

آزمون کننده	مسئول کنترل کیفیت	مدیر عامل
آقای رحمتی	خانم شمس	آقای تاجیک